



**PRODUKTBE SCHREIBUNG****33055-6-3000****VARIOPUR Primo Farblack****Beschreibung**

Hochwertiger, pigmentierter Mehrschichtlack für die effektive Beschichtung von MDF-Werkstoffen. Das Material vereint die Eigenschaften eines konventionellen MDF-Lackaufbaus, bestehend aus Isoliergrund, Füller und Farblack. Der schnell trocknende Polyurethanlack ist sehr gut schleifbar, stark füllend und zeichnet sich durch eine optimale Ringfestigkeit und gute chemische Beständigkeiten aus. Das Produkt entspricht der Basis 33055 und erfüllt die Beanspruchungsgruppe 1 B nach DIN 68861-1. In Verbindung mit entsprechenden Spanplatten - auch furniert - ist das Lacksystem nach DIN 4102 B1 schwerentflammbar (Püfzeichen: P-BWU03-I-16.5.380).

Das Schwerentflammbarkeitszertifikat gilt nur bei Verwendung des PURIDUR Härters 38055-0-0000 im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis.

**Verarbeitung**

Applikation  
Spritzen



Topfzeit  
3-4 Stunden




Farbton  
3000 Feuerrot



Härter  
38055-0-0000 - (100:50)



Verdüner  
39990-0-0000



Glanzgrad  
6 antik

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimale Raumtemperatur    | 20 - 25°C                                                                                             |
| Optimale Luftfeuchtigkeit  | 45 - 65 %                                                                                             |
| Materialtemperatur         | 20 - 25°C                                                                                             |
| Lagerstabilität            | 6 Monate                                                                                              |
| Lagertemperatur            | -10 - +30 °C                                                                                          |
| Auftragsmenge              | 130-170 gr./ m2                                                                                       |
| Schleifen                  | Untergrund Körnung: 150 - 180<br>Lack Körnung: 280 - 400<br>Lack muß überall gut angeschliffen werden |
| Auf gebleichte Untergründe | Ja                                                                                                    |
| Optimale Holzfeuchte       | 7 - 10 %                                                                                              |
| Anzahl Aufträge            | 2 - 3                                                                                                 |

## Votteler AG

Wilerstrasse 3  
9536 Schwarzenbach

T: 071 929 52 82  
info@votteler.ch



## PRODUKTBESCHREIBUNG

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbehandlung Untergrund | Auf getrocknete/gehärtete und frisch geschliffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trocknung/Härtung        | Abdunstung ca. 10 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit<br>Trocknung ca. 2 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit<br>Wärmetrocknung ca. 30 - 45 min bei 40 - 50°C<br>Staubtrocken nach ca. 15 - 20 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit<br>Schleifbar nach ca. 2 - 3 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit<br>Überlackierbar nach ca. 30 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit<br>Überlackierbar bis 2 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit |

## Prüfnormen und Beständigkeiten

DIN EN 12720 Möbel - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten  
DIN 68861-1 Möbelloberflächen Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung  
DIN 4102-B1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

## Allgemeine Hinweis

Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.  
Vor Verarbeitung Probelaackierung durchführen.  
Haftfestigkeit ist zu prüfen.  
Bei Anwendung auf hellen oder farbigen Untergründen ist die Farbstabilität des Lackaufbaus nach einer Hell- Dunkel- und/oder Wärmelagerung zu beurteilen.  
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschliessen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

## Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten



Hochentzündlich

## Verkaufseinheiten

Individuell ab 1 Kg / Ltr

## Besonderes

## Votteler AG

Wilerstrasse 3  
9536 Schwarzenbach

T: 071 929 52 82  
info@votteler.ch



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Technische Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| Dichte g/ml |               |
| VOC in %    | 33            |
| UFI Code    | VQ00-U07S-M00 |