


PRODUKTBE SCHREIBUNG**33079-9-0000****PURIDUR Holzeffekt****Beschreibung**

Schnelltrocknender Mehrschichtlack mit guter Schleifbarkeit. Das nicht anfeuernde Lacksystem erhält den natürlichen Holzcharakter. Auf harzreichen Hölzern sollte der Härter 38553 verwendet werden.

Verarbeitung

Applikation
Spritzen




Topfzeit
4-5 h Stunden



Härter
38080-0-0000 - (100:20)



Verdüner
39990-0-0000



Glanzgrad
9 stumpfmatt

Optimale Raumtemperatur	20 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	45 bis 65 %
Materialtemperatur	
Lagerstabilität	6 Monate
Lagertemperatur	20 bis 25 °C
Auftragsmenge	ca. 120g pro m2 pro Auftrag
Schleifen	Untergrund Körnung: 150 - 180 Lack Körnung: 280 - 400
Auf gebleichte Untergründe	Nein
Optimale Holzfeuchte	45 bis 65 %
Anzahl Aufträge	1 - 2
Vorbehandlung Untergrund	
Trocknung/Härtung	Wärmetrocknung ca. 30 min bei 35 - 50°C Staubb trocken nach ca. 10 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Schleifbar nach ca. 2 - 4 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Überlackierbar bis 16 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative

PRODUKTBESCHREIBUNG

Luftfeuchtigkeit

Prüfnormen und Beständigkeiten

Allgemeine Hinweis

Die allgemeinen und örtlichen Richtlinien zur Verarbeitung von Polyurethanmaterialien sind zu beachten.
Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.
Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren.
Vor Verarbeitung Probelaackierung durchführen.
Haftfestigkeit ist zu prüfen.
Bei Einsatz eines Verzögerers ist die längere Trocknungszeit bis zum Schleifen und/oder Stapeln zu beachten.
Im Schiffsbereich darf die Nassauftragsmenge max. 240 g/m² betragen.
Der schwerentflammbare Oberflächenwerkstoff darf nicht auf Rohre, Rohrabdeckungen oder Kabeln verwendet werden.
Für den Einsatz im Schiffsbereich kann die Konformitätserklärung unter www.votteler.com im Downloadbereich heruntergeladen werden.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.



Hochentzündlich



Vorsicht gefährlich

Verkaufseinheiten

5 kg / 10 kg / 25 kg

Besonderes

Technische Daten

Dichte g/ml

VOC in %

Votteler AG

Wilerstrasse 3
9536 Schwarzenbach

T: 071 929 52 82
info@votteler.ch



PRODUKTBESCHREIBUNG

UFI Code N71Q-00K7-M00P